

PERFORMANCES ET LIMITES

Performances Résiste à
- eau
- fluide hydraulique phosphate d'ester type HYJET IV
- brouillard salin
- kérosène

Limites ne pas dépasser 150µm d'épaisseur.

Péremption Base : 5456/.... 2 ans
Durcisseur : 0730/9000 2 ans
Diluant : 0491/9000 sans

Stockage Entre 5 et 30°C

PREPARATION DE SURFACE

Le CELOGLISS est applicable sur les sous-couches de la gamme PU66 ou sur primaire époxy 7835, 7828 ou INT 90.

MODE D'APPLICATION ET PRECAUTION D'EMPLOI

Application pneumatique Buse ø 15/10 mm – pression d'alimentation 3 à 5 bars.

Airless Déconseillé

Précaution d'emploi se conformer aux précautions d'usage pour la pulvérisation des peintures –
Masques, ventilation, gants.
Contact avec la peau : laver à l'eau et au savon
Contact avec les yeux : laver abondamment à l'eau consulter un médecin.

Les recommandations pour l'emploi et l'application de nos produits, basées sur nos connaissances à la date de rédaction, n'impliquent aucune garantie de notre part. Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles de modification en fonction de notre expérience.

PRC-DeSoto
International

PPG Coatings SA
Aerospace Coatings
BP 168
75 Bld Winston Churchill,
76052 Le Havre Cedex,
France.

Tél: 33 (0)2 35 53 54 00
Fax: 33 (0)2 35 53 54 44

Date d'émission : Dec95
Remplace :